

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Chêne

Choix RU/CA : Parquet avec noeuds sans limite de dimension et de nombre. L'aubier et les variations de couleur admis.

RU = RUSTIQUE - CA = CAMPAGNE

Support : LOFT : Support latté bois

Provenance : Europe

Densité moyenne : 650 kg/m³

Finition : Vernis incolore

Assemblage : Clic verrouillable 2G

Aspect : Brossé

Chêne	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Parement	Chanfreins	Résistance thermique K/W
Loft	14	150	1900*	2,5 mm	4	0.09 m ²

*: 32% de la surface en lames de longueurs inférieures à la dimension indiquée

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11
- Collée selon NF DTU 51-2.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section).

Compatibilités			Pose collée		Pose flottante	
Chêne	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Sol chauffant	Sol rafraîchissant	Sol chauffant	Sol rafraîchissant
Loft	14	150	Oui	Oui	Oui	Non

Mise en route progressive du chauffage de 5° en 5°, impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 - Exécution des planchers à eau chaude,
- Le cahier du CSTB 3164 - Planchers réversibles

ENTRETIEN PARQUET VERNI

Après la pose et pour l'entretien, utilisez le rénovateur mat (métallisant), une à deux fois par an voir plus si nécessaire. Il s'applique pur avec un balai microfibre en 1 ou 2 couches. Bien suivre le mode d'emploi. Pour l'entretien régulier, utilisez un nettoyeur pour parquets vernis. Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyeur Suractivé Blanchon.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu : Dfl-s1 (suivant NF EN 14342).
- Classe de dureté : C
- Dureté Monin du chêne : 4,2

ÉMISSIONS EN COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie) ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite.

Chêne	Section	Classe	Equivalence UPEC
Loft	14		U25 P2 E1 C0

www.carrelage-roger.com

ORLÉANS
96 rue de la Bourie Rouge
45000 Orléans
Tél : 02 38 88 73 14
orleans@roger-carrelage.com

CHARTRES
3 rue de Fontenay
28110 Lucé
Tél : 02 37 35 73 48
chartres@roger-carrelage.com

MONTARGIS
12 rue Pierre Nobel
45700 Villemandeur
Tél : 02 38 98 24 96
montargis@roger-carrelage.com

BALLAINVILLIERS
12 rue des Bouleaux - RN20
91160 Ballainvilliers
Tél : 01 69 34 04 00
ballainvilliers@roger-carrelage.com

BOURGES
Route de la Charité
18390 St-Germain-du-Puy
Tél : 02 48 66 16 60
bourges@roger-carrelage.com

HERBLAY
141 Boulevard du Havre
95220 Herblay
Tél : 01 39 31 93 10
herblay@roger-carrelage.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Valable à partir de : Janvier 2024.